

Program Składu **OBERON**[®]

Dokładne cięcie, szybkie dostawy

Rok 2023




**Materiały dla narzędziowni:
stal, miedź, brąz, grafit, aluminium**

Zrobimy dla Ciebie detale

ze stali narzędziowej oraz stopów aluminium

- | | | |
|-----------|----------|------------|
| ▶ C45 | ▶ 1.2842 | ▶ 7075 |
| ▶ 1.2311 | ▶ 1.2379 | ▶ 5083 |
| ▶ 1.2312 | ▶ 1.2316 | ▶ 5754 |
| ▶ SP400® | ▶ 1.2083 | ▶ 2017 |
| ▶ TOOLOX® | ▶ 1.2343 | ▶ i innych |

Wysyłamy elementy wycięte z płaskowników, wykonujemy obróbkę skrawaniem na podstawie przesłanej dokumentacji.



OBERON® Robert Dyrda. ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, www.oberon.pl; oberon@oberon.pl

PROGRAM SKŁADU FIRMY OBERON®

Spis treści

Odkuwka SP400 o wymiarach 405x2010x4000 ważąca ponad 20 ton.....	Str. 1
Zrobimy dla Ciebie detale – reklama OBERON	Str. 2
Drodzy Klienci!	Str. 4
Stale na korpusy form	Str. 5-17
• S355JR • C45 • 40H • 40HM • 1.2311 • 1.2312 • SUPERPLAST®400 • SUPERPLAST 300®+ • FORMADUR 320 i 400®	
• TOOLOX 33® • TOOLOX 44® • 1.2767 • 1.2083 ESR • 1.2085 • 1.2316 • CorroPlast® • 16HG • 1.2162	
Rovalma	Str. 18
• FASTCOOL® 10 • FASTCOOL® 20 • FASTCOOL® 50 • HTCS® 130DC	
Stale do pracy na gorąco	Str. 19-20
• 1.2343 • 1.2343 ESR • 1.2344 ESR • 1.2714	
Stale do pracy na zimno	Str. 21-25
• NC6 • NC10 • 1.2080 • 1.2826 • 1.2842 • 1.2379 • 1.2210 • 1.2436 • 1.2550	
Stale szybko tnące	Str. 26-27
• 1.3243 • 1.3245 • 1.3343 • 1.3355	
Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa – reklama	Str. 28
Stopy aluminium	Str. 29-31
• 2017/PA6 • 2024/PA7 • 5083/PA13 • 5754/PA11 • 6061/PA45 • 6082/PA4 • 7075/PA9	
Aluminium na formy wtryskowe i rozdmuchowe – reklama	Str. 30
Stopy miedzi	Str. 32-33
• BRĄZ AMPCOLOY® 18 • BRĄZ AMPCOLOY® 83 • BRĄZ AMPCOLOY® 940	
• BRĄZ AMPCOLOY® 944 • BRĄZ AMPCOLOY® 972	
Grafity	Str. 34-35
• GRAFIT ELLOR®+18 • GRAFIT ELLOR®+25 • GRAFIT ELLOR®+40 • GRAFIT ELLOR®+50	
• GRAFIT ELLOR®+DS4 • GRAFIT ELLOR®+20C	
Grafity do EDM – reklama	Str. 36
Miedź elektrolityczna	Str. 37
Dielektryki do EDM	Str. 37
Ultraprecyzyjne szlifierki do form – reklama	Str. 38
Wiele gatunków na składzie – reklama	Str. 39
Stal narzędziowa, jakościowa – reklama	Str. 40

Drodzy Klienci!

Minęły 2 lata od poprzedniej edycji „Programu Składu”. Nowe wydanie uwzględnia aktualną sytuację na rynku stali narzędziowych, stopów miedzi, aluminium czy grafitów. Mamy nadzieję, że obecny „Program Składu” jest lepiej dostosowany do Waszych potrzeb. Firma Oberon Robert Dyrda posiada długoletnią tradycję (od 1990 roku) oraz znajduje się w centralnej Polsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć wiele materiałów szybko i niewielkim kosztem w każdy zakątek naszego kraju.

Widoczna w tabelach czarna kropka oznacza towar na magazynie w dużej ilości. W stosunku do poprzedniej edycji zmieniły się też dostępne wymiary. W wielu gatunkach rozszerzyliśmy wymiary naszego asortymentu.

Dla Was możemy rozcinać elementy o wadze do 20 ton. Zainstalowane piły rozcinają blachy i odkuwki wzdłuż, aż do długości 4 m i grubości 0,6 m (piła taśmowa z pionową taśmą). Pozwala to nam „wyprodukować” płaskowniki o nietypowych wymiarach z szybkością nieosiągalną w hucie :) Na dodatek obrabiamy powierzchnie elementów. Z kolei różne piły z taśmą o przebiegu poziomym odcinają dowolne grubości plastrów z blach lub odkuwek o maksymalnej szerokości do 1,25 m i wysokości 0,8 m. Serwis cięcia uzupełniamy obróbką skrawaniem.

Jeżeli nie udało się Wam znaleźć jakiegoś gatunku czy wymiaru - warto zadzwonić. Importujemy materiały z hut i hurtowni w całej Europie. Na przedostatniej stronie są podane przykładowe gatunki, które funkcjonują w naszej firmie.

Może wydać się oczywiste, ale dla każdego szanującego się przedsiębiorstwa jest to ważne. Nasze towary są w 100% atestowane przez huty. Oberon Robert Dyrda posiada certyfikat zgodności systemu zapewnienia jakości z normami ISO od 1999 roku. Byliśmy jedną z pierwszych firm w kraju posiadającymi takie uprawnienia. Wszystkie towary są etykietowane, więc nie ma szans na pomyłkę gatunku.

Dostarczamy elementy małe i duże, jak na rysunku poniżej. Czekamy na zapytania i zamówienia!



OBERON S355JR			PN/EN	Werkstoff	DIN	GB	Inne	Inne	Inne
			S355JR	1.0570	St 52-3	50 B	-	18G2A	-
C	Si	Mn	Cr	Ni	Cu	N	S	P	CEV
max 0,24	max 0,55	max 1,6	max 0,30	max 0,30	max 0,55	max 0,012	max 0,050	max 0,050	max 0,42

Stal S355 (dawniej 18G2A) to stal stosowana na konstrukcje spawane, nośne i obciążone dynamicznie, jak słupy, wieże. Elementy maszyn i urządzeń jak korpusy, koła i pomosty. Elementy nośne urządzeń dźwigowych jak belki nośne, dźwigary główne, wysięgniki, wszędzie tam gdzie potrzebne jest spawanie. W narzędziowniach stal S355 (w różnych odmianach udarność) używana jest na prostsze, niewymagające elementy, np. korpusy prostych narzędzi.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300 mm.

Uwaga: pręty ciągnięte – **tylko na zamówienie, min. 50 kg**

	160	200	250	300	350	405	505	1010
15	●	●	●	●	●	●	●	●
18	●	●	●	●	●	●		●
20	●	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●		●		●
30	●	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●		●		●
40	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●	●
80				●		●	●	●
100				●		●	●	●
120				●		●	●	●

grubość x szerokość

Błacha grubość: 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm.

Płaskowniki wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z blach.

Krawędzie są obrobione mechanicznie przez piłę!

Mozemy także potrzebne detale wyciąć wodą.



Pierścienie wycinane wodą

OBERON C45			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			C45	1.1730	C45	1045	XC 42	1.0503	E335
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,42 0,50	0,15 0,40	0,60 0,80	max 0,30	max 0,10	max 0,30	– –	– –	max 0,030	max 0,030

Stal C45 jest stosowana na korpusy przyrządów i form do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz elementy pomocnicze narzędzi, jak płyty podstawowe, podkładki. Stal C45 to stal o dużej wytrzymałości i znacznej ciągliwości. Stal C45 jest stosowana w stanie normalizowanym i ulepszonym, a także hartowanym powierzchniowo, na części maszyn średnio obciążone i odpornejsze na ścieranie, jak wały korbowe, osie, wrzeciona i koła zębate.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300, 360, 400, 450 mm.

Uwaga: pręty ciągnięte – **tylko na zamówienie, min. 50 kg.**

- 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 mm.

grubość x szerokość

	160	200	250	300	350	405	455	505	1010
15	●	●	●	●		●			●
18	●	●	●	●		●			●
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●			●
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35		●	●	●		●			●
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60		●	●	●	●	●	●	●	●
70		●	●	●	●	●		●	●
80		●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●			●
100			●	●	●	●		●	●
120			●	●		●		●	●
140				●	●	●	●	●	●
160				●	●	●	●	●	●

Asortyment (wymiary podane w mm)

- Blacha grubość: 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 mm.

Inne wymiary na życzenie, także ciągnięte płaskowniki z importu.

Ponadto w gatunku 1.1730 (C45) oferujemy z importu precyzyjnie szlifowaną stal narzędziową z firmy PRECIZ o wymiarach katalogowych:

- pręty płaskie: szerokość od 10 mm do 300 mm; grubość od 1 mm do 40 mm; długość 500 mm i 1000 mm,
- pręty kwadratowe: 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm; długość: 500 mm i 1000 mm



OBERON 40H			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			40H 41Cr4	1.7035	41Cr4	A 331 5140	42 C 4	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,36 0,45	0,17 0,37	0,5 0,9	0,8 1,2	max 0,1	max 0,3	max 0,05	max 0,2	max 0,035	max 0,035

Stal stopowa chromowa 40H do ulepszenia cieplnego i hartowania powierzchniowego. Stal 40H jest trudno spawalna. Łatwa w obróbce skrawaniem. Dostarczana jako zmiękczona. Stal 40H posiada zastosowanie w produkcji osi, wałów korbowych, kół zębatach, dźwigni, korbowodów, elementów korpusów. Stosowana na elementy chwytowe narzędzi, części złączne, tarcze ściernic; po hartowaniu powierzchniowym stosowana na wały i trzpienie.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250 mm
- ☞ Blacha grubość: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm, docięte piłami sprowadzamy w cztery dni.

Inne wymiary na życzenie

OBERON 40HM			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			40HM	1.7225	42CrMo4	A 194 (4140, 4142)	40 CD 4	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,38 0,45	0,17 0,37	0,4 0,7	0,8 1,2	0,15 0,25	max 0,3	max 0,05	max 0,2	max 0,035	max 0,035

Stal stopowa 40HM do ulepszenia cieplnego i hartowania, niespawalna. Stal 40HM jest łatwa w obróbce skrawaniem. Stosowana na elementy maszyn o bardzo dużej wytrzymałości i ciągliwości, na części narażone na zmienne obciążenia np.: osie, wały korbowe, koła zębata, tarcze, wirniki, dźwignie i popychacze. Stal 40HM ulepsza się cieplnie, ale nie na wskroś. Blachy na naszym składzie w Inowrocławiu są w stanie zmiękczonym.

- **Asortyment (wymiary podane w mm)**
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 mm

grubość x szerokość

	200	250	300	350	405	505
12	●	●	●			●
16	●	●	●			●
20	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●
60		●	●	●	●	●
70		●	●	●	●	●
80		●	●	●	●	●
100	●	●	●			●

- ☞ Blacha grubość: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm, docięte piłami sprowadzamy w cztery dni.

Inne wymiary na życzenie.

Pręty okrągłe w stanie ulepszonym cieplnie (QT), twardość ok. 30 HRC dostępne do średnicy 600 mm.

OBERON 1.2311			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			brak	1.2311	40CrMnMo7	- P20	40 CMD 8	M201	AKTUELL IMPAX
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,35 0,45	0,20 0,40	1,30 1,60	1,80 2,10	0,15 0,25	- -	- -	- -	max 0,035	max 0,035

Stal 1.2311 to podstawowa stal na wkładki i korpusy form do przetwórstwa tworzyw sztucznych, na korpusy form ciśnieniowych i tłoczników. Dostarczana jako **wstępnie obrobiona cieplnie do twardości 30HRC**. Nie wymaga późniejszej obróbki cieplnej. Unika się ryzyka powstania wad hartowniczych. Stal 1.2311 nadaje się do chromowania i azotowania w celu uzyskania wysokiej jakości powierzchni. Cechuje ją podatność na obróbkę maszynową. Stal 1.2311 łatwo daje się teksturować, polerować, lepiej niż stal w gatunku 1.2312.


Asortyment (wymiaru podane w mm)

- 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 300, 330, 350, 375, 400, 450, 500, 525, 550, 600, 650, 700 mm.

Uwaga: do średnicy 400 mm pręty łuszczone zawsze na składzie!

grubość x szerokość

	160	200	250	300	350	405	455	505	1010
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35		•	•	•	•				•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70		•	•	•	•				•
80		•	•	•	•			•	•
90		•	•	•					
105		•	•	•	•			•	•
120				•	•	•		•	•
130				•	•	•		•	•
140				•		•		•	•
150				•		•		•	•
160				•		•		•	•
175					•	•		•	•
190					•	•		•	•
205						•		•	•

 Blacha grubość: 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 105, 125, 150, 160, 175, 190, 205 mm.

 Płyty dowolnej długości wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z blach walcowanych do grubości 205 mm.

Inne wymiary na życzenie.

Materiał w prętach okrągłych, płaskich i kostkach ulepszony cieplnie w hucie do 30 HRC, profesjonalnie zahartowany materiał pozwala uniknąć „niespodzianek” przy samodzielnej obróbce cieplnej.

OBERON 1.2312			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			-	1.2312	40CrMn-MoS8-6	- P20 +S	40CMD8 +S	-M200 HOLDAX	Aktuell S
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,35 0,45	0,30 0,50	1,40 1,60	1,80 2,00	0,15 0,25	- -	- -	- -	max 0,070	max 0,030


Stal 1.2312 to popularna, stosowana na duże korpusy i na wkładki do form do przetwórstwa tworzyw sztucznych, na korpusy form ciśnieniowych i tłoczników. Dostarczana jako **wstępnie obrobiona cieplnie do 30 HRC**. Nie wymaga późniejszej obróbki cieplnej, unika się ryzyka powstawania wad hartowniczych. Dodatek siarki zdecydowanie ułatwia i przyspiesza obróbkę skrawaniem. Oszczędności są wyraźnie widoczne przy większych płytach. Siarka powoduje, że materiał poleruje się nieco gorzej od 1.2311, w związku z czym istnieje możliwość powstawania smug o różnym połysku lub różnej teksturze.

Asortyment (wymiary podane w mm)


- 20, 30, 35, 40, 45, 55, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 182, 202, 222, 252, 282, 303, 333, 353, 383, 404 mm. Większe wymiary sprowadzamy.

grubość x szerokość

	160	200	250	300	350	405	455	505	1010
10		●	●	●		●		●	●
12		●	●	●		●		●	●
15		●	●	●		●		●	●
20		●	●	●		●		●	●
25		●	●	●		●		●	●
30		●	●	●		●		●	●
35		●	●	●		●		●	●
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70		●	●	●	●	●		●	●
80	●	●	●	●	●	●		●	●
90		●	●	●					
100		●	●	●	●	●		●	●
120				●	●	●		●	●
140				●		●		●	●
160				●		●		●	●

 Blacha grubość: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 mm.

 Płyty dowolnej długości wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z blach walcowanych do grubości 160 mm.

 Kostki na wymiar wycinamy z odkuwek o grubości 210 do 310 mm.

Inne wymiary sprowadzamy na życzenie.

Materiał w prętach okrągłych, płaskich i kostkach ulepszony cieplnie w hucie do 30 HRC, profesjonalnie zahartowany materiał pozwala uniknąć „niespodzianek” przy samodzielnej obróbce cieplnej.


OBERON SUPERPLAST® 400			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			-	-	-	-	Superplast 400®	SP400	1.2738 HH mod.
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	B	S	P
0,25 0,35	0,10 0,13	1,00 1,50	1,9 2,5	0,50 0,80	0,20 0,60	0,10 0,20	+	max 0,020	max 0,020

Stal SUPERPLAST® 400 to stal na formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych z francuskiej huty INDU-STEEL, ulepszona cieplnie do twardości 370 HB ± 10 HB. SUPERPLAST®400 ma poprawioną twardość w całym przekroju w porównaniu ze stalą 1.2738 HH. 1.2738 HH ma twardość 350 ± 20HB. Opatentowany skład chemiczny z dodatkiem boru. SUPERPLAST® 400 cechuje łatwiejsze skrawanie od innych stali podobnej twardości, zwiększona przewodność cieplna w stosunku do stali 1.2311. SUPERPLAST® 400 to stal dobra do azotowania, chromowania. Łatwa do teksturowania i polerowania.

Asortyment (wymiary podane w mm)

grubość x szerokość

	200	250	300	350	405	505	605	1010
15	•	•	•	•	•	•		•
20	•	•	•	•	•	•		•
25	•	•	•	•	•	•		•
30	•	•	•	•	•	•		•
40	•	•	•	•	•	•		•
50		•	•	•	•	•		•
60		•	•	•	•	•		•
70		•	•	•	•	•		•
80		•	•	•	•	•		•
105			•	•	•	•		•
125			•	•	•	•		•
150			•	•	•	•	•	•
160			•	•	•	•	•	•
255			•	•	•	•	•	•
405			•	•	•	•	•	•

 Blacha grubość: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 165, 405 mm na składzie w Inowrocławiu.

Możliwy import indywidualnych blach i kostek w podobnym gatunku SUPERPLAST® 300 ze składu we Francji do grubości 800 mm i twardości 30 HRC.

Materiał w blachach i kostkach ulepszony cieplnie w hucie do 38 HRC, profesjonalnie zahartowany materiał pozwala uniknąć „niespodzianek” przy obróbce cieplnej.



OBERON SUPERPLAST 300®+			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			brak	brak	brak	–	Superplast 300®+	1.2738 mod.	M238
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	B	S	P
0,23 0,28	0,05 0,15	1,20 1,50	1,20 1,50	0,35 0,60	max 0,60	–	+	max 0,020	max 0,008


SUPERPLAST 300®+ to wstępnie utwardzona stal (28–32 HRC) we francuskiej hucie INDUSTEEL. Stosowana na formy wtryskowe do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Gatunek ten charakteryzuje się podobnymi właściwościami mechanicznymi jak gatunek 1.2311, oraz polepszoną skrawalnością w stosunku do 1.2738. Zawdzięcza to zrównoważonemu składowi chemicznemu (mniejszej zawartości węgla i niklu oraz mikrodotkom stopowym) i lepszej mikrostrukturze. Zwiększona jednorodność struktury umożliwia polerowanie i trawienie chemiczne. Przewodność cieplna wyższa od 1.2311, 1.2738 pozwala na szybszą pracę formy.

Gatunek SUPERPLAST® 300+ dostarczany jest w stanie ulepszonym cieplnie. Zaleca się używanie przy twardości 300HB. Jeśli materiał zostanie wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 525°C, możliwa jest utrata jego właściwości mechanicznych. Potrzebny jest wtedy pełny cykl obróbki cieplnej.

Asortyment (wymiary podane w mm)

grubość x szerokość

	305	405	505	605	1010
105	•	•	•	•	•
205	•	•	•	•	•
315	•	•	•	•	•

 Płyty dowolnej długości wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z blach walcowanych do grubości 315 mm.

Możliwy import indywidualnych blach i kostek ze składu we Francji do grubości 800 mm.

OBERON FORMADUR 320 i 400			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			–	1.2896	PLAST 320	–	–	–	–
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	inne	S	P
0,34	–	0,80	1,70	0,40	0,50	–	–	max 0,003	max 0,0025

Ulepszona cieplnie stal FORMADUR 320 (dawniej PLAST 320) produkowana przez Deutsche Edelstahlwerke do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest bardzo dobrze skrawalna, polerowalna i spawalna. Nadaje się do fakturowania fotochemicznego. FORMADUR 320 i 400 dostarczany jest w dwóch twardościach: 310 do 355 HB i 365 do 410 HB. Na składzie w naszej hurtowni tylko w niższej twardości około 36 HRC. FORMADUR 320 i 400 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami fizycznymi i wyrównaną twardością w całym przekroju. Stosowana na duże skomplikowane formy wtryskowe o głębokiej grawurze, gdzie bardzo ważna jest stabilna twardość również w obszarze rdzenia. Formy głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD, elektroniki.

Asortyment (wymiary podane w mm)

grubość x szerokość

	510	810
260	•	•

 Płyty dowolnej długości wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z blach walcowanych do grubości 260 mm.

OKAZJA! Kostki odpadowe PLAST 320 taniej!

OBERON TOOLOX 33®			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			brak	–	–	–	–	–	–
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	S	P	CEV
0,22 0,24	0,60 1,10	0,80	1,00 1,20	0,30	max 1,00	0,10 0,15	max 0,003	max 0,010	0,78

Stal TOOLOX 33® produkowana przez szwedzką hutę SSAB jest stalą wstępnie ulepszoną cieplnie do twardości ok. 32 HRC. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wad przy samodzielnej obróbce cieplnej. TOOLOX 33® posiada wysoką udarność (wyższą od 1.2311) i niskie naprężenia szczątkowe, co daje dobrą stabilność wymiarową. Stal TOOLOX 33® SSAB jest podatna na obróbkę skrawaniem z uwagi na niską zawartość węglików. TOOLOX 33® jest przydatny w produkcji form wtryskowych do plastiku i do gumy, a także na elementy maszyn. Stosując właściwą obróbkę powierzchniową (np. azotowanie) można przedłużyć żywotność narzędzia/części maszyny.

Asortyment (wymiaru podane w mm)

grubość x szerokość

	200	250	305	505	1010
6				•	•
8				•	•
10				•	•
12				•	•
16				•	•
18				•	•
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•

Inne gabaryty importujemy ze Szwecji w czasie ok. 10 dni. Dostępne są blachy od grubości 5 do 130 mm.

Materiał w prętach płaskich i kostkach ulepszony cieplnie w hucie do 32 HRC, profesjonalnie zahartowany pozwala uniknąć „niespodzianek” przy samodzielnej obróbce cieplnej.

Ponadto w gatunkach Toolox 33 i Toolox 44 oferujemy precyzyjnie szlifowaną stal narzędziową o wymiarach katalogowych:

- pręty płaskie: szerokość od 10 mm do 300 mm; grubość od 5 mm do 30 mm; długość 500 mm i 1000 mm. Inne wymiary na zamówienie.



TOOLOX 33®

Ulepszona stal,
która daje się
wyginać i nie pęka!

OBERON TOOLOX 44®			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			brak	–	–	–	–	–	–
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	S	P	CEV
0,32	0,60 1,10	0,80	1,35	0,80	1,00	0,14	max 0,003	max 0,01	0,96

Stal TOOLOX 44® produkowana przez szwedzką hutę SSAB jest stalą wstępnie ulepszoną cieplnie do twardości ok. 45 HRC (410 HB do 475 HB). Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wad przy samodzielnej obróbce cieplnej. TOOLOX 44® jest nową stalą dostarczaną w stanie ulepszonym z wysoką udarnością oraz bardzo niskimi naprężeniami szczałkowymi, co pozwala na uzyskanie dobrej stabilności wymiarów podczas obróbki skrawaniem.

Stal TOOLOX 44® mimo stosunkowo wysokiej twardości 45 HRC dość łatwo poddaje się obróbce mechanicznej ostrymi narzędziami. TOOLOX 44® z huty SSAB ma dużą wytrzymałość w podwyższonej temperaturze i jest odpowiedni do stosowania na matryce i narzędzia takie jak: formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych, klocki do szlifowania, narzędzia do odlewania ciśnieniowego, gięcia i formowania arkuszy. Stal TOOLOX 44® nadaje się również na części maszyn takie, jak części zamienne, prowadnice kolejowe, narzędzia do pracy na gorąco. Przy odpowiedniej obróbce powierzchni, żywotność narzędzi/komponentów ze stali TOOLOX 44® może zostać przedłużona, np. azotowaniem.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 21, 26, 31, 36, 41, 51, 61, 66, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161 mm.

grubość x szerokość

	200	250	305	505	1010
6				•	•
8				•	•
10				•	•
12				•	•
16				•	•
18				•	•
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•
105	•	•	•	•	•
130		•	•	•	•

Inne gabaryty importujemy ze Szwecji w czasie ok. 10 dni. Dostępne są blachy od grubości 6 do 130 mm.

Materiał w prętach płaskich i kostkach ulepszony cieplnie w hucie do 45 HRC, profesjonalnie zahartowany pozwala uniknąć „niespodzianek” przy samodzielnej obróbce cieplnej.

OBERON 1.2767			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			45NiCrMo16	1.2767	45NiCrMo16	6F3	–	NPW + Ni	K600
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,40 0,50	0,20 0,50	0,20 0,50	1,20 1,50	0,15 0,35	3,80 4,30	– –	– –	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2767 to stal na narzędzia do pracy na zimno odporna na silne uderzenia, noże do łamania kęsów, narzędzia do wytłaczania, gięcia, formy do tworzyw sztucznych. Dzięki wysokiej zawartości niklu stal 1.2767 cechuje dobra hartowność i ciągliwość. Dobra zdolność do polerowania, obróbki trawieniem i obróbki elektroiskrowej. Najwyższa udarność, stabilność wymiarowa. Jednorodna struktura po hartowaniu. Gatunek 1.2767 podobny jest do dawnej stali NPW, ale z większą zawartością niklu.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 140 mm.

Inne średnice prętów okrągłych (do Ø 400) na zamówienie, min. 50 kg.

grubość x szerokość

	200	250	300	405	505	605
30	•	•	•		•	
40	•	•	•			
50		•	•		•	
60	•	•	•		•	
70		•	•			
80		•	•		•	
100		•	•	•	•	
120			•	•	•	
160					•	
205				•		
255			•			
305						•

- Kostki wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z płaskowników 160x505 mm, 255x305 mm, 302x605 mm, 505x160 mm.

Inne gabaryty importujemy z Niemiec w czasie ok. 10 dni.




OBERON 1.2083 ESR			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			-4H13	1.2083	X40Cr14	420	-Z40C14	STAVAX	M310
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,38 0,45	max 1,00	max 1,00	12,5 13,5	- -	- -	- -	- -	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2083 ESR (zbliżona do -4H13ż) to stal na formy do tworzyw sztucznych agresywnych (PVC), działających korozyjnie. Stosowana tak na wkładki jak i czasem na korpusy (lepiej stosować na korpus już ulepszoną 1.2316). Zachowuje stabilność wymiarową w czasie ulepszania. Małe zużycie powierzchni przy tworzywach z wypełniaczami. Wysoka jednorodność materiału w stanie odpuszczonym w wielu wypadkach doskonale zabezpiecza przed korozją. Dla fakturowania lub polerowania na wyjątkowo wysoki połysk zalecane jest właśnie 1.2083 ESR (ESR czyli po przepie elektrożużlowym) a nie zwykłe wykonanie 1.2083.

Asortyment (wymiary podane w mm)

grubość x szerokość

	200	250	305	405	505	1010
40	•	•	•			•
50	•	•	•	•		•
60		•	•	•	•	•
80		•	•	•	•	•
125			•	•	•	•
302			•		•	

 Blacha grubość: 40, 50, 60, 80, 125, 302, odkuwka 302 x 605 mm.

 Kostki wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z płaskowników 160x505 mm, 205x405 mm.

Inne gabaryty importujemy z Niemiec w czasie 10 dni.

OBERON 1.2085			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			-4H13+S	1.2085	X33CrS16	-420+S	-Z40CD16+S	-M314 EXTRA	RAMAX 2
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,28 0,38	max 1,00	max 1,40	15,0 17,0	- -	max 0,1	- -	- -	0,05 0,10	max 0,030


Stal 1.2085 to wysokochromowa stal na korpusy i wkładki form. Nie posiada polskich odpowiedników. Wstępnie obrobiona cieplnie do twardości 30 HRC. Poprawiona obróbka mechaniczna względem 1.2083 i 1.2316 dzięki dodatkowi siarki. Pomimo siarki, duża zawartość chromu (większa niż w 1.2083) powoduje lepszą odporność na korozję, niż 1.2312, która to stal też zawiera siarkę. Gatunek 1.2085 nie daje się jednak wysoko polerować.

Asortyment (wymiary podane w mm)

grubość x szerokość

	200	250	305	505	1010
15	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•

Materiał w prętach płaskich i kostkach ulepszony cieplnie w hucie do 30 HRC, profesjonalnie zahartowany pozwala uniknąć „niespodzianek” przy samodzielnej obróbce cieplnej.

 Blacha grubość: 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm, szerokość 1050 mm, **grubsze blachy patrz CORROPLAST® str. 17.**

 Kostki, płyty o grubościach do 400 mm, importujemy do 10 dni z Niemiec.

OBERON 1.2316			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			–	1.2316	X38CrMo17	~422	Z40CD16	-M303	Antikor
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,33 0,43	max 1,00	max 1,00	15,0 17,0	1,00 1,30	max 1,30	– –	– –	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2316 to stal wysokochromowa nie posiadająca ścisłego polskiego odpowiednika. Stosowana na narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych powodujących korozję. Stal 1.2316 używana jest zarówno na korpusy przyrządów i na wkładki form. Większa odporność na korozję od stali 1.2083 (4H13) dzięki większej zawartości chromu. Dobra polerowalność. **Stal 1.2316 jest dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie do 300 HB.**

Asortyment (wymiary podane w mm)


- 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220 mm.


Inne średnice prętów na zamówienie.

grubość x szerokość

	160	200	250	300	405	505	605	910	1010
15	•	•	•	•					•
20	•	•	•	•					•
25	•	•	•	•					•
30	•	•	•	•	•	•			•
35	•	•	•						•
40	•	•	•	•	•	•			•
50		•	•	•	•				•
60		•	•	•	•	•			•
70		•	•	•					•
80		•	•	•	•				•
105				•	•				•
125				•	•	•			•
140						•			
160				•		•		•	
305							•		

W naszej hurtowni dostępna także stal 1.2316 w stanie zmiekkczonym, do samodzielnego ulepszenia cieplnego!

 Blacha grubość: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 105, 125, 160 mm, szerokość 1050 mm.

 Kostki wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z płaskownika 302x605 mm.

Materiał w prętach okrągłych, płaskich i kostkach ulepszony cieplnie w hucie do 30 HRC, profesjonalnie zahartowany pozwala uniknąć „niespodzianek” przy samodzielnej obróbce cieplnej.

Inne gabaryty importujemy z Niemiec w czasie 10 dni.



OBERON CorroPlast®			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			–	1.2294	–	–	Superplast® Stainless	1.2085 mod.	-M315
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,05	– –	1,30	12,5	– –	– –	– –	– –	max 0,15	max 0,030

Stal CorroPlast® charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję, doskonale nadaje się do obróbki mechanicznej. Dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie do 320 HB. Zredukowana ilość węgla nadaje stali CorroPlast® bardzo dobre właściwości spawalnicze. CorroPlast® cechuje łatwiejsze skrawanie (szybsze toczenie, frezowanie, gwintowanie i mniejsze zużycie narzędzia) w porównaniu do X33CrS16 (1.2085) również dzięki dużo mniejszej zawartości węgla.

CorroPlast® stosuje się na korpusy form, ewentualnie na wkładki, ale przy zwykłych wymaganiach co do polewania. CorroPlast® to stal odporna na korozję i stosowana na formy, bo jest to stal odporna na wilgoć pochodzącą z kondensacji i z układów chłodzenia formy, łatwiejsza w obróbce od 1.2085 (X33CrS16).

 Blacha grubość: 40, 50, 60, 80 mm.

OKAZJA!

Kostki odpadowe CorroPlast® taniej!

OBERON 16HG			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			16MnCr5	1.7131	16MnCr5	AMS 4986	–	–	–
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S max	P max
0,14 0,19	0,17 0,37	1,00 1,30	0,80 1,10	– –	max 0,10	max 0,05	max 0,02	– 0,035	– 0,035

16HG to stal stopowa do nawęglania, na części narażone na większe obciążenia, wałki rozrządu, wrzeciona, kolumny, stemple. Stal 16HG po nawęglaniu jest odporna na ścieranie.


Asortyment (wymiaru podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 mm. **Inne średnice na zamówienie.**

OBERON 1.2162			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			–	1.2162	MnCr5	–	–	19487 (CZ)	-20HG
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,18 0,24	0,15 0,35	1,10 1,40	1,00 1,30	– –	– –	– –	– –	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2162 (bardzo zbliżona składem chemicznym do dawnych polskich stali 16HG i 20HG) to typowa stal do nawęglania. Łatwa w obróbce, cechuje się dobrą polerowalnością, dużą wytrzymałością rdzenia (1000–1300 N/mm²) oraz odpornością na ścieranie. 1.2162 to stal na wkładki form, poleruje się lepiej od typowych stali do nawęglania 1.7131 (16HG) i 1.7147 (-20HG) stosowanych na koła zębate itp. części maszyn.

Asortyment (wymiaru podane w mm)

 Blacha grubość: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm na zamówienie do 10 dni.


- Średnica 15 do 500 mm import na zamówienie do 10 dni z Niemiec.

 Kostki, płyty o grubościach od 20 do 400 mm, importujemy do 10 dni z Niemiec.

OBERON FASTCOOL® 10			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			-	-	-	-	-	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
skład opatentowany przez hutę ROVALMA									

FASTCOOL® 10 to najbardziej opłacalne rozwiązanie do zastosowań wymagających wysokiej przewodności cieplnej przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości mechanicznych. Dostarczany jest w stanie ulepszonym cieplnie do 300±30HB. Jednorodna mikrostruktura pozwala na bardzo dobrą polerowalność i dobrą teksturowalność. Znajduje zastosowanie przy budowie narzędzi, matryc i form do wtrysku, rozdmuchu oraz wytłaczania tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem form o bardzo dużych gabarytach.


Twardość: ulepszony do 300±30HB Przewodność cieplna: 58 W/m·K.

 **Na stanie blok 405x910 mm.** Pozostałe pręty płaskie i okrągłe importujemy na zamówienie z Hiszpanii.

OBERON FASTCOOL® 20			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			-	-	-	-	-	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
skład opatentowany przez hutę ROVALMA									

FASTCOOL® 20 to gatunek stali narzędziowej ROVALMA o wysokiej przewodności cieplnej. Jest dostarczany w stanie ulepszonym cieplnie do 400±20HB. Wysokie właściwości mechaniczne i termiczne, dobra skrawalność oraz bardzo dobra polerowalność i teksturowalność skutkują redukcją kosztów dla wielu zastosowań. Stosuje się go na narzędzia, matryce i formy do odlewania ciśnieniowego oraz grawitacyjnego, do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych i kompozytów, a także formowania przetłoczonego żywicy i przy prototypach hot-stampingu.


Twardość: ulepszony do 400±20HB. Przewodność cieplna: 54 W/m·K.

 Pręty płaskie i okrągłe importujemy na zamówienie z Hiszpanii.

OBERON FASTCOOL® 50			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			-	-	-	-	-	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
skład opatentowany przez hutę ROVALMA									

FASTCOOL® 50 to innowacyjny gatunek stali narzędziowej ROVALMA o wysokiej przewodności cieplnej. Łączy on wysoki poziom przewodności cieplnej z bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, **najwyższą ze stali ROVALMA odpornością na zużycie**, doskonałą hartownością w całym przekroju i dobrą skrawalnością. Charakteryzuje się **najlepszą ze stali ROVALMA polerowalnością oraz teksturowalnością**. Jest stosowany na narzędzia, matryce i formy do wtrysku tworzyw sztucznych i kompozytów, a także do wytłaczania, tłoczenia i kucia na gorąco.


Twardość: wyżarzony do ~280HB, ulepszony do 44-52HRC. Przewodność cieplna: 50 W/m·K.

 **Na stanie blok 430x650 mm.** Pozostałe pręty płaskie i okrągłe importujemy na zamówienie z Hiszpanii.

OBERON HTCS® 130 DC			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			-	-	-	-	-	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
skład opatentowany przez hutę ROVALMA									

HTCS® 130 DC to wysokowydajna stal do pracy na gorąco o **najwyższej przewodności cieplnej ze stali ROVALMA** przy jednoczesnym zachowaniu dobrej skrawalności i doskonałej polerowalności. Charakteryzuje się ekstremalną czystością i homogeniczną mikrostrukturą. Może być teksturowany, azotowany i powlekany. Jest stosowany na matryce do odlewania ciśnieniowego, a również na wkładki i matryce o złożonej geometrii, oraz do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Zwiększa szybkość krzepnięcia i zapewnia równomierny rozkład temperatury.

Twardość: wyżarzony do ~250HB, ulepszony do 34-52HRC. Przewodność cieplna: 62 W/m·K.

 Pręty płaskie i okrągłe importujemy na zamówienie z Hiszpanii.

OBERON 1.2343 / 1.2343 ESR			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			X37Cr-MoV5-1	1.2343	X38Cr-MoV5-1	H11	Z38CDV5	-W300	WCL VIDAR
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,36 0,42	0,90 1,20	0,30 0,50	4,80 5,50	1,10 1,40	- -	0,25 0,50	- -	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2343 (WCL) to stal narzędziowa, stopowa, do pracy na gorąco. Przeznaczona na formy do odlewania metali pod ciśnieniem, na bardzo obciążone części pras, narzędzia do wyciskania. Stal 1.2343 (WCL) stosowana jest na wkładki do formowania tworzyw sztucznych, kiedy konieczna jest trwałość i dobrze wypolerowana powierzchnia. Stal 1.2343 (WCL) to stal o dużej hartowności i odporności na odpuszczanie podczas pracy.


Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 200, 220, 240, 250 mm.

grubość x szerokość

	160	200	250	300	405	505	600
30	●	●	●			●	
40	●	●	●			●	
50	●	●	●			●	
60	●	●	●		●	●	
70	●	●	●	●	●	●	
80	●	●	●	●	●	●	
100	●	●	●	●	●		
125				●	●	●	
140			●	●		●	
160				●		●	
205					●		
255				●			
300							ESR

Kostki w gatunku 1.2343 ESR wycinamy piłami taśmowymi z odkuwki 300x600 mm.


 Blacha grubość: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 105, 125, 140 mm na składzie.

 Kostki wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z płaskowników 160x305, 160x505, 200x405, 255x305 mm.

OBERON 1.2344 ESR			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			X40Cr-MoV5-1	1.2344	X40Cr-MoV5-1	H13	Z40CDV5	-W302 WCLVž	ORVAR SUPREME
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,35 0,42	0,90 1,20	0,30 0,50	4,80 5,50	1,20 1,50	- -	0,85 1,15	- -	max 0,030	max 0,030

Inne wymiary na życzenie. Większe gabaryty importujemy z Niemiec w czasie 10 dni.

Stal 1.2344 ESR (WCLVž) to stopowa stal narzędziowa, do pracy na gorąco o wysokiej twardości, wytrzymałości na rozciąganie i ścieranie w wysokich temperaturach. Dobra przewodność cieplna i odporność na pęknięcia w wysokich temperaturach. w ograniczonym zakresie może być chłodzona wodą. Stal 1.2344 ESR (WCLVž) jest przeznaczona na formy do odlewania pod ciśnieniem (małe gabaryty), na bardzo obciążone części pras, narzędzia do wyciskania profili z metali lekkich. Na wkładki do formowania tworzyw sztucznych, ślimaki i cylindry do przetwórstwa tworzyw sztucznych, nożyce i gilotyny do cięcia na gorąco. Gatunek 1.2344 ESR (WCLVž) hartowany i odpuszczony, ma twardość wyższą od 1.2343 w górnym zakresie temperatur. Na składzie w wykonaniu po przetopie (ESR).

 Kostki wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z płaskowników 305 x 605 mm.

Na życzenie Klienta sprowadzamy gatunek 1. 2344 bez wykonania ESR, dostępność wymiarów jak 1.2343.

OBERON 1.2714 / 1.2714 QT			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			55NiCrMoV7	1.2714	55NiCrMoV7	~L6	~55NCDV7	W500	WNLV ALVAR14
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,50 0,60	0,10 0,40	0,65 0,95	1,00 1,20	0,45 0,55	1,50 1,80	0,07 0,12	– –	max 0,030	max 0,030


Stal 1.2714 (WNLV) to popularna stal na stęple i matryce do kucia na gorąco, kowadła do młotów oraz pras o dużych wymiarach i głębokich wykrojach. Stal 1.2714 (WNLV) stosowana jest na wkładki matrycowe, gdy potrzebna jest większa wydajność niż WNL (1.2713). Dostarczana w stanie zmiękczonej lub na życzenie ulepszonej do 360-400 HB (ok. 1200 N/mm²). Na naszym składzie stal 1.2714 (WNLV) mamy w stanie zmiękczonej.


Asortyment (wymiaru podane w mm)

- od 20 do 1207 – tylko z importu w 10 dni.

grubość x szerokość

	80	110	140	160	200	250	305	405	505	810	1010
110			•								•
120				•		•	•	•			•
160				•	•	•	•	•	•		•
200								•	•		
255							•				
305								•	•		
360										•	
460											•

 Blacha grubość: 70, 100, 110, 120, 130, 140, 160 mm na składzie w Inowrocławiu.

 Maksymalne gabaryty odkuwek zmiękczonej z importu to 550, 650, 825, 925x1250 mm x długość.

Ulepszone do 350 HB średnice 210 do 650 mm, płaskownik 600x750 lub 500x1250x długość.

Inne wymiary na życzenie z UE w czasie 14 dni.

Na życzenie sprzedajemy gatunek 1.2714 + QT w tych samych rozmiarach jak stal w gatunku 1.2714 wyżarzonym zmiękczejaczo.

Stal w gatunku 1.2714 QT ma twardość 360-400 HB (ok. 1200 N/mm²).



OBERON NC6			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			NC6/-	~1.2063	145CrV6	-	-	- 12 Ch1	- 19422
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	Cu	S	P
1,30 1,45	0,15 0,40	0,40 0,70	1,30 1,65	0,20	0,35	0,10 0,25	0,16	max 0,030	max 0,030

Stal NC6 to stal do pracy na zimno stosowana na narzędzia do przeciągania rur, na płyty tnące, wykrojniki, narzędzia do drewna, przyrządy pomiarowe. Stal NC6 nie ma zachodnich odpowiedników, nie jest wymieniana w nowej normie PN/EN z 2004 roku. Mimo wycofania gatunku NC6 z PN stal ta jest dalej produkowana i stosowana, jej główną zaletą jest niska temperatura hartowania. z uwagi na niską zawartość chromu w porównaniu do innych stali do pracy na zimno (np. NC10). Ma również niską cenę.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 8, 10, 12, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 mm
- grubość x szerokość**

	100	120	150	180	200	250	300	505
16	•							•
20	•		•		•	•		•
25	•		•		•	•		•
30	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•		•	•	•	•	•	•
50		•			•	•	•	•
60					•	•	•	•
80					•	•	•	•

Inne wymiary na życzenie – min. 50 kg.

OBERON NC10			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			NC10/-	~1.2201	~X165CrV12	-	-	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	Cu	S	P
1,50 1,80	0,15 0,40	0,15 0,45	11,0 13,0	0,04	0,10	- -	0,13	max 0,030	max 0,030

NC10 to ledeburtyczna stal chromowa stosowana na narzędzia do cięcia o wysokiej wydajności, noże do cięcia blach, narzędzia do gwintowania, ciągadła do drutu, rolki formujące. NC10 to stal odporna na ścieranie dzięki dużej zawartości chromu. Stal NC10 nie ma zachodnich odpowiedników. Stal NC10 nie występuje w normie PN/EN z 2004 roku. Dalej jest produkowana na potrzeby polskiego rynku narzędziowego głównie poza granicami Europy (w Chinach).

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150 mm


■ Pręty płaskie w grubości od 16 mm, szerokości do 500 mm sprowadzamy w ciągu 5 dni roboczych.

OBERON 1.2826			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			-	1.2826	60MnSiCr4	S4	-	-	K722
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,58 0,65	0,80 1,00	0,80 1,20	0,20 0,40	- -	- -	- -	- -	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2826 to gatunek stali do pracy na zimno o dobrej udatności z uwagi na niską jak na stal do pracy na zimno zawartość węgla. Dzięki zawartości krzemu i manganu stal 1.2826 cechuje się dobrymi właściwościami sprężystymi nawet w stanie ulepszonym. Zaletą jest także hartowanie w stosunkowo niskich temperaturach 820 – 840°C. Zwykle ulepszana do około 59 – 60 HRC.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- Pręty okrągłe od 20 do 120 mm w magazynie, do 400 mm sprowadzamy z Niemiec.



OBERON 1.2842			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			90MnCrV8	1.2842	90MnCrV8	O2	90MV8	K720	NMV
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,85 0,95	0,15 0,40	1,80 2,10	0,20 0,50	– –	– –	0,10 0,25	– –	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2842 (NMV) to stal narzędziowa do pracy na zimno stosowana do wyrobu narzędzi odpornych na ścieranie, wrzeciona, sprawdziany, noże talerzowe do papieru i skóry, formy do wytłaczania części z mas plastycznych. Stal 1.2842 (NMV) cechuje duża hartowność, znaczna twardość. Zaletą stali 1.2842 (NMV) są małe odkształcenia wymiarów i kształtu po obróbce cieplnej. Stal 90MnCrV8 to w nowej normie odpowiednik dawnej stali NMV, wg normy sprzed 2004 roku.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140 z importu do 500 mm.

grubość x szerokość

	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	305	505
12		•		•	•	•						•
15	•	•	•	•	•	•				•		•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•		•	•	•		•		•	•	•	•
30					•	•	•	•	•	•	•	•
35					•	•	•	•	•	•	•	•
40					•	•	•		•	•	•	•
50					•		•		•	•	•	•
60							•		•	•	•	•
70							•		•	•	•	•
80									•	•	•	•
90									•	•	•	•
100									•		•	•
150											•	

Blacha grubość: 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm.

Płaskowniki, kostki wycinamy na wymiar piłami taśmowymi z blach. Krawędzie są obrobione mechanicznie! Nie wymagają wyżarzania!

Inne wymiary na życzenie, także okrągłe 1.2842.

W gatunku 1.2842 (NMV) oferujemy z magazynu precyzyjnie szlifowaną stal narzędziową z firmy Preciz o wymiarach katalogowych:

- pręty płaskie: szerokość od 10 mm do 300 mm, grubość od 1 mm do 40 mm; długość 500 mm i 1000 mm
- pręty kwadratowe: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm; długość 500 mm i 1000 mm.

Producentem półfabrykatów, blach i płaskowników są huty zachodnie. Katalog firmy Preciz wysyłamy bezpłatnie.



OBERON 1.2379			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			X153Cr-MoV12	1.2379	X155CrVMo12-1	D2	Z160CDV12	K110 SVERKER	NC11LV
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
1,45 1,60	0,10 0,40	0,20 0,60	11,0 13,0	0,70 1,00	– –	0,70 1,10	– –	max 0,030	max 0,030


Stal 1.2379 (dawniej NC11LV) to stal ledeburytyczna, chromowa stal narzędziowa do narzędzi do cięcia o wysokiej wydajności, gdzie jest wymagana większa ciągliwość, jak przeciągacze, frezy, rozwiertaki. Stal 1.2379 (NC11LV) stosowana jest na narzędzia do wytłaczania i głębokiego tłoczenia, wyciskania na zimno. Możliwe jest azotowanie stali 1.2379 (NC11LV) po hartowaniu z temp. 1060°C. Stal tą cechuje bardzo dobra hartowność, odporność na ścieranie, mała skłonność do odkształceń. Stal 1.2379 (dawniej NC11LV) to stal zdecydowanie trwalsza od stali NC10 dzięki molibdenowi i wanadowi.


Asortyment (wymiały podane w mm)

- 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 182, 202, 222, 252 mm.

grubość x szerokość

	40	50	60	80	100	120	150	160	200	250	305	350	405	505	1010
4															●
6															●
8															●
10														●	●
12														●	
15					●	●	●							●	
20			●	●	●	●	●		●	●				●	
25		●		●	●	●	●		●	●				●	
30		●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	
35														●	
40	●		●	●	●	●		●	●	●	●			●	
50		●				●		●	●	●	●	●	●	●	
60			●						●	●	●	●		●	
70									●	●	●			●	
80				●						●	●		●		
100					●				●	●	●				
120						●			●		●				
160											●			●	
200													●		
250											●				

 Blacha grubość: 4, 6, 8, 10 mm – na składzie w Inowrocławiu.

 Dowolne długości płyt przycinamy piłami taśmowymi z wyżej wymienionych prętów płaskich, odkuwek z prasy: 160x505, 200x405, 250x305 mm. Płaskowniki do szerokości 405 walcowane, powyżej cięte piłą z blachy.

Inne gabaryty importujemy z Niemiec w czasie 10 dni.

Ponadto w gatunku stali 1.2379 (NC11LV) oferujemy z naszego magazynu precyzyjnie szlifowaną stal narzędziową z firmy Preciz o wymiarach katalogowych:

- pręty płaskie: szerokości od 10,3 mm do 300,3; grubości od 2,2 mm do 40,2 mm; długości: 500 mm i 1000 mm
- pręty kwadratowe: 8,2; 10,4; 12,4; 15,4; 20,4; 25,4; 30,4; 40,4; długości: 500 i 1000 mm.

Producentem półfabrykatów, blach i płaskowników są huty niemieckie. Katalog firmy Preciz wysyłamy bezpłatnie.

OBERON 1.2210			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			~NW1	1.2210	115CrV3	L2	–	K510	srebrzanka
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
1,10 1,25	0,15 0,30	0,20 0,40	0,50 0,80	– –	– –	0,07 0,12	– –	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2210 to stal chromowo–wanadowa do pracy na zimno, odporna na ścieranie i adhezję, łatwo obrabialna, dostarczana jako szlifowana, polerowana. Stal 1.2210 to jedyna ze stali narzędziowych do pracy na zimno o tak małych średnicach, dostępna na rynku jak dawniej NW1 popularnie zwana srebrzanką. Stal 1.2210 (~NW1) stosuje się na stemple dziurkujące, wypychacze, przebijaki i narzędzia do grawerowania. Stal 1.2210 nie zawiera W (wolfram), jak stal NW1.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30 mm – na zamówienie do 60 mm (oprócz h9 też h8, h7, h6).

OBERON 1.2436			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			X210CrW12	1.2436	210CrW12	-D6	Z210CW12-01	SVERKER 3	K 107
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
2,00 2,30	0,10 0,40	0,30 0,60	11,00 13,00	– –	– –	– –	0,60 0,80	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2436 to ledeburtyczna stal o wysokiej zawartości chromu, bardzo odporna na zużycie, posiada lepsze właściwości hartownicze niż gatunek stali 1.2080. Stal 1.2436 jest to stal narzędziowa o najwyższej zawartości węgla.

Ponadto w gatunku stali 1.2436 oferujemy z naszego magazynu precyzyjnie szlifowaną stal narzędziową z firmy Preciz o wymiarach katalogowych:

- pręty płaskie: szerokości od 10,3 mm do 300,3; grubości od 2,2 mm do 50,4 mm; długości: 500 mm i 1000 mm
- pręty kwadratowe: 8,4; 10,4; 12,4; 15,4; 20,4; 25,4; 30,4; 40,4; 50,4 długości: 500 i 1000 mm.

Producentem półfabrykatów, blach i płaskowników są huty niemieckie. Katalog i cennik firmy Preciz wysyłamy bezpłatnie.

OBERON 1.2550/NZ3			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne
			60WCrV8	1.2550	60WCrV8	-S1	55WC20	NZ3	K455
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	S	P
0,55 0,65	0,70 1,00	0,15 0,45	0,90 1,20	– –	– –	0,10 0,20	1,70 2,20	max 0,030	max 0,030

Stal 1.2550 – 60WCrV8 (w dawnej PN oznaczana jako NZ3) to stal narzędziowa do pracy na zimno, do hartowania w oleju, odporna na uderzenia. Stal 1.2550 (NZ3) to stal stosowana na wykrojniki, przebijaki, tabletkarki, ostrza gilotyn, narzędzia do bicia monet. Stal 1.2550 (NZ3) dzięki małej zawartości węgla nie jest tak krucha jak inne stale do pracy na zimno.

Asortyment (wymiary podane w mm)

Pręty okrągłe od 20 do 500 mm – importujemy na życzenie.

grubość x szerokość

	120	150	200	505
15	●	●	●	●
20	●	●		●
25	●	●		●
30				●
40				●
60				●

Pręty płaskie wymiary od 10 x 30 do 100 x 300 mm.

■ Pręty kwadratowe od 20 do 200 mm.

W/w importujemy do 10 dni z Niemiec.

OBERON 1.3343		PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne	Inne	
		SW7M	1.3343	HS6-5-2	-M2 regular C	~ Z90WDCV 06-05-04-02	W6Mo5Cr4V2	S300	-SKH51 -SKH55	
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	Co	S	P
0,86 0,94	0,45	0,40	3,80 4,50	4,70 5,20	- -	1,70 2,10	5,90 6,70	0,50	max 0,03	max 0,03

Stal 1.3343 (SW7M) to standardowy gatunek stali szybko tnącej. Wysoka wytrzymałość i dobre właściwości tnące, które gatunek ten zawdzięcza zbilansowanemu składowi chemicznemu, sprawiają, że gatunek ten jest odpowiedni dla wielu zastosowań. Stal 1.3343 (SW7M) może być stosowana na większość narzędzi do obróbki zgrubnej i/lub wykańczającej metalu, takich jak wiertła kręte, wszelkiego rodzaju frezy, gwintowniki, narzynki, przeciagacze, przepychacze, rozwiertaki, pogłębiacze stożkowe, noże grzebieniowe do gwintu, segmenty ostrzy pił tarczowych, narzędzia kształtujące, narzędzia do drewna.

Asortyment (wymiary podane w mm):

- 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm. Inne importujemy z Niemiec, także w wykonaniu ESR. Dostępne również jako szlifowane od średnicy 8,4 do 40,5 w tolerancji h9
- 🔪 Blacha szerokość 400 mm, grubość: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm.

OBERON 1.3355		PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne	Inne	
		SW18	1.3355	HS18-0-1	-T1	-	W18Cr4V	S200	SKH2	
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	Co	S	P
0,73 0,83	0,45	-	3,80 4,50	0,70	-	1,00 1,20	17,20 18,70	-	max 0,03	max 0,03

Stal 1.3355 to gatunek stali szybko tnącej krajowym narzędziowcom lepiej znanej jako SW18. Stal 1.3355 jest gatunkiem bardzo odpornym na zużycie, również w wyższych temperaturach. Charakteryzuje się największą odpornością na przegrzanie podczas hartowania. Stal 1.3355 (SW18) w przemyśle drzewnym i stalowym jest używana do produkcji m.in. noży strugarskich.

Dowolne wymiary na życzenie importujemy w 10 dni.



OBERON 1.3243			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne	Inne
			SK5M	1.3243	HS6-5-2-5	M 35	-Z90WDKCV 06-05-05- 04-02	W6Mo- 5Cr4V2Co5	S705	SKH
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	Co	S	P
0,87 0,95	max 0,45	max 0,40	3,80 4,50	4,70 5,20	-	1,70 2,10	5,90 6,70	4,50 5,00	max 0,03	max 0,03

Stal szybkołnąca 1.3243 (SK5M) jest gatunkiem stali, w którym dodatek kobaltu (Co) skutkuje wysoką odpornością na odpuszczanie i hartowanie, przez co gatunek ten jest szczególnie odpowiedni dla zastosowań w wyższych temperaturach (angażujących wyższe temperatury) i nieciągłym skrawaniu. Stal 1.3243 (SK5M) jest stosowana na frezy wszelkiego rodzaju, mocno obciążane wiertła kręte, oraz na gwintowniki, noże kształtowe, przy obróbce skrawaniem materiałów o dużej wytrzymałości, a także na przepychacze i przeciągacze.

Dowlone wymiary na życzenie importujemy w 10 dni.

OBERON 1.3245			PN/EN	Werkstoff	DIN	USA	Francja	Inne	Inne	Inne
			SK5M+0,1%S	1.3245	HS6-5-2-5 S	M35+S	- Z90WDKCV 06-05-05-04- 02+S	-	-	-
C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W	Co	S	P
0,87 0,95	0,45	0,80	3,80 4,50	4,70 5,20	- -	1,70 2,10	5,90 6,70	4,50 5,00	0,06 0,15	max 0,03

Stal 1.3245 to twarda stal szybkołnąca dobrze zachowująca krawędź skrawającą, odporna na odpuszczanie i hartowanie. Skład jak 1.3243 (SK5M), ale wyższy dodatek siarki polepsza skrawalność, pozwala np. na wytwarzanie zataczanych frezów ślimakowych. Stal 1.3245 to stal stosowana na wydajne frezy różnego rodzaju, szczególnie na frezy krążkowe i na frezy zataczone ślimakowe, noże grzebieniowe do gwintów i segmenty ostrz pił tarczowych.

Asortyment (wymiaru podane w mm):

- 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110, 120, 130 mm.

Mocowania do EDM
Miedź na elektrody
Grafit
Dielektryki

OBERON® Robert Dyrda
 ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław; Tel. 52 354 24 00, www.oberon.pl; oberon@oberon.pl

Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa

Gatunki:

- 1.0570 St52-3
- 1.1730 C45U / C45W
- 1.2083 X40Cr14
- 1.2085 X33CrS16
- 1.2162 21MnCr5
- 1.2311 40CrMnMo7
- 1.2312 40CrMnMoS8-6
- 1.2343 X38CrMoV5-1
- 1.2363 X100CrMoV5-1
- 1.2379 X153CrVMo-12-1
- 1.2436 X210CrW12
- 1.2767 X45NiCrMo16
- 1.2842 90MnCrV8
- 1.3343 HS6-5-2
- 1.4112 X90CrMoV18
- 1.7225 42CrMo4
- Toloox 33®
- Toloox 44®

Wymiary katalogowe:

- grubość: od 1 do 100 mm
- szerokość: od 10 do 300 mm
- długość: 500 i 1000 mm

Wymiary niestandardowe:

- według życzenia klienta,
- także frezowane, szlifowane CNC,
- pomiary do długości 4 m na maszynie pomiarowej.


Dostarczana:

- w stanie szlifowanym,
- wyżarzana zmiękczająco,
- zabezpieczona przed korozją.



OBERON 2017/PA6			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			PA6	2017A	3.1325	AlCuMg1	2017	1110/D1	–
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	
0,20 0,80	max 0,70	3,50 4,50	0,40 1,00	0,40 0,80	0,10	max 0,25	0,15	– –	

Stopy aluminium typu 2017 (Werkstoff 3.1325 polskie oznaczenie PA6) mają stosunkowo dużą twardość, około 110 HB. Mała odporność na korozję, dobra obrabialność i podatność na tłoczenie czy zginanie. Słabo spawalne. Stosowane w niskich i podwyższonych temperaturach (120–180). Używany przy budowie form z uwagi na konieczną **dobrą polerowalność**.

 **Płyty przycięte na wymiar importujemy w czasie 10 dni. Zamówienie minimum 100 kg.**

OBERON 2024/PA7			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			PA7	2024	3.1355	AlCu4Mg1/ AlCu4Mg2	2024	1160/ D16	–
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	
0,50	max 0,50	3,80 4,90	0,30 0,90	1,20 1,80	0,10	max 0,25	max 0,15	<0,10	

Stopy aluminium typu 2024 (Werkstoff 3.1355 – polskie oznaczenie PA7) mają bardzo niską odporność na utlenianie. Są niespawalne i średnio się obrabiają. Stop używany na wyposażenie samolotów, przekładnie i wałki, śruby, części komputerowe, sprzęgła, części zaworów hydraulicznych, części rakiet i amunicji, tłoki, przekładnie ślimakowe i sprzęt ortopedyczny.

 **Płyty przycięte na wymiar importujemy w czasie 10 dni. Zamówienie minimum 100 kg.**

OBERON 5083/PA13			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			PA13	5083	3.3547	AlMg4,5Mn	5083	(AMg4,5)	–
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	
0,40	max 0,40	0,10	0,40 1,00	4,00 4,90	0,05 0,25	max 0,25	max 0,15	– –	

Stopy typu 5083 (Werkstoff 3.3547 – polskie oznaczenie PA13) mają niską twardość, do 75 HB. Niska zawartość miedzi powoduje, że są odporne na korozję. Produkowane w największych gabarytach, grubości do 900 mm. **Najlepsza spawalność i odporność na korozję.**

 **Płyty przycięte na wymiar importujemy w czasie 10 dni. Zamówienie minimum 100 kg.**

OBERON 5754/PA11			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			PA11	5754	3.3535	AlMg3	5754	–	–
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	
0,40	max 0,40	0,10	0,50	2,60 3,60	0,30	max 0,20	0,15	–	

Stopy typu 5754 (Werkstoff 3.3535 – polskie oznaczenie PA11) posiadają średnią wytrzymałość na rozciąganie, wysoką odporność na korozję w warunkach morskich i atmosferze przemysłowej. Odnznaczają się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, są podatne do spawania oraz anodowania. Blachy aluminiowe 5754 znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu – głównie w przemyśle stoczniowym, chemicznym, spożywczym, przy produkcji AGD w architekturze i budownictwie oraz przemyśle samochodowym. Stosowane są na elementy środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne. Podane parametry techniczne podane zostały dla aluminium w stanie T112.

 **Płyty przycięte na wymiar importujemy w czasie 10 dni. Zamówienie minimum 100 kg.**

OBERON 6061/PA45			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			PA45	6061	3.3214	6AlMg1SiCu/ AlMg1SiCuCr	6061	AD33	-
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zr	
0,40 0,80	max 0,70	0,10 0,40	0,15	0,80 1,20	0,04 0,35	max 0,25	0,15	0,15	

Stop aluminium 6061 (Werkstoff 3.3214 – polskie oznaczenie PA45) ma średnią, jak na aluminium, twardość. Charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję. Dobrze nadaje się do kucia, zginania i tłoczenia. Bardzo dobra spawalność. Jedną z najwyższych wśród stopów aluminium przewodność cieplna.

Dowolne wymiary na życzenie.

 Płyty przycięte na wymiar importujemy w czasie 14 dni. Zamówienie minimum 100 kg.

Aluminium na formy wtryskowe i rozdmuchowe



OBERON® Robert Dyrda. ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
Tel. 52 354 24 00, oberon@oberon.pl, www.oberon.pl

OBERON 7075/PA9			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			PA9	7075	3.4365	AlZnMg-Cu1,5	7075	-(-W95)	-
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr		Zn	Ti	Zr
0,40	max 0,50	1,20 2,00	0,30	2,10 2,90	0,18 0,28		5,10 6,10	0,20	- -

Stopy typu 7075 (Werkstoff 3.4365 – polskie oznaczenie PA9) posiadają najwyższą twardość, do 190HB. w podstawowym składzie chemicznym są mało odporne na korozję. Stopy 7075 trudno produkować w dużych gabarytach, tj. powyżej grubości 350 mm. **Najlepsza obrabialność skrawaniem i najwyższa twardość.**


Asortyment (wymiary podane w mm)

- 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 mm.

Importujemy na życzenie pręty do średnicy 400 mm.

grubość x szerokość

	160	200	250	300	350	405	505	705	1010
15	•	•	•	•	•	•	•		•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•		•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•	•	•		•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70		•	•	•	•	•	•		•
80		•	•	•	•	•	•	•	•
90			•	•	•	•	•		•
100			•	•	•	•	•		•
120			•	•	•	•	•		•
150			•	•	•	•	•		•
160			•	•	•	•	•		•

 Z blach o grubości 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 160 mm są przycinane na wymiar dowolne płyty.

Inne dowolne wymiary na życzenie. Płyty przycięte na wymiar importujemy w czasie 14 dni.

OBERON 6082/PA4			Stare PN	PN/EN	Werkstoff	DIN	ASTM	GOST	Inne
			PA4	6082	3.2315	AlSi1	6082	AD35	-
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr		Zn	Ti	Zr
0,70 1,30	max 0,50	0,10	0,40 1,00	0,60 1,20	0,25		max 0,20	0,10	- -

Stopy typu 6082 (Werkstoff 3.2315 – polskie oznaczenie PA4) mają średnią twardość około 90 HB. Odporność na korozję. Pomimo wyższej od 5083 twardości daje się tłoczyć i zginać. Spawalne. **Najlepsza przewodność cieplna** z wymienionych tutaj stopów, aż do 190 W/m*K (stopy miedzi typu AMPCOLOY® 940 czy HOVADUR® K220 posiadają przewodność cieplną około 200 W/m*K).

Dowolne wymiary na życzenie.

 Płyty przycięte na wymiar importujemy w czasie 14 dni. Zamówienie minimum 100 kg.

OBERON AMPCO® 18			PN	EN	DIN	AFNOR	ASTM	Inne	Twardość
			–		–	–	–	AMPCO®18	192 HB
Cu	Co	Ni	Al	Fe	Be	Cr	Si	Zr	Inne
reszta	–	–	10,5	3,5	–	–	–	–	max 0,5%

Stop AMPCO® 18 swoją wyjątkową wytrzymałość na zużycie i zmęczenie stop ten zawdzięcza kontrolowanej podwójnej fazie α i β . Stop ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, połączoną z dobrą ciągliwością i niezwykłą twardością. Fizyczną charakterystykę stopu można zmienić przy pomocy obróbki cieplnej (AMPCO® 18.22, 18.23 i 18.136).

Przemysł narzędziowy przyjął brąz AMPCO® 18 jako standardowy materiał dla wszystkich zastosowań wymagających dobrych właściwości poślizgowych, wytrzymałości na zużycie i zmęczenie, twardości i/lub wytrzymałości na odkształcenia pod obciążeniem. Stop AMPCO® 18 stosowany jest w stalowniach, w postaci nakrętek, wodzików (z których wiele zostało odlanych „na wymiar”), przekładni, klinów i bezpieczników w walczarce, a także na łożyska, prowadnice, wkładki rdzeniowe, łożyska wałkowe i narzędzia zginające.

Brąz AMPCO® 18 cechuje się znakomitą odpornością na utlenianie i jest stosowany podczas wytrawiania takich elementów, jak haki, klatki, rozpórki, itp. Posiada atest na kontakt z żywnością.

Przewodność cieplna w temperaturze 20°C - 63 W/mK

Pręty okrągłe i płaskie na życzenie importujemy w czasie 7 dni.

OBERON BRĄZ AMPCOLOY® 83			PN	EN	DIN	AFNOR	ASTM	Inne	Twardość
			BB2	CuBe2	CuBe2	–	–	AMPCOLOY® 83	350 HB
Cu	Co	Ni	Al	Fe	Be	Cr	Si	Zr	Inne
reszta	łącznie 0,5		–	–	2,0	–	–	–	max 0,5%

Brąz AMPCOLOY® 83 o wysokiej przewodności cieplnej i elektrycznej, **najwyższa** twardość, ok. 380 HB. Wysoka odporność na korozję. AMPCOLOY® 83 bywa stosowany przez producentów form do tworzy sztucznych do wytwarzania kokili i wkładek do form, kołków chłodzących i form główkowych lub płyt dennych dla form do wydmuchiwania butelek z tworzywa. AMPCOLOY® 83 stosujemy tam, gdzie wymagana jest duża odporność na zużycie lub dobre właściwości mechaniczne, w połączeniu z dobrą przewodnością elektryczną lub cieplną:

Jako, że stop AMPCOLOY® 83 zawiera 2% berylu, podczas obróbki związanej z uwalnianiem pyłu lub oparów (np. szlifowanie na sucho, wygładzanie lub spawanie) należy zabezpieczyć drogi oddechowe, oczy i skórę. Konwencjonalna obróbka maszynowa (np. frezowanie czy toczenie) nie jest zasadniczo uważana za niebezpieczną.

Przewodność cieplna w temperaturze: 20°C - 106 W/mK; 120°C - 120 W/mK; 200°C - 136 W/mK.

Pręty okrągłe i płaskie na życzenie importujemy w czasie 7 dni.



OBERON BRĄZ AMPCOLOY® 940			PN/EN		DIN	AFNOR	ASTM	Inne	Twardość
			-		-	-	-	AMPCOLOY® 940	210 HB
Cu	Co	Ni	Al	Fe	Be	Cr	Si	Zr	Inne
reszta	-	2,5	-	-	-	max 0,4	0,7	-	-

Brąz AMPCOLOY® 940 o doskonałej przewodności cieplnej (wyższej od AMPCOLOY® 83), bez berylu, twardość około 210HB. Tańszy od AMPCOLOY® 83. Stop AMPCOLOY® 940 stosowany na elementy form tworzyw sztucznych w celu szybkiego usunięcia ciepła. Wzrost wydajności formy do 30%. Stop AMPCOLOY® 940 stosuje się na elektrody do zgrzewania stali, szczególnie nierdzewnych.

Przewodność cieplna w temperaturze: 20°C - 208 W/mK; 120°C - 226 W/mK; 200°C - 243 W/mK.

Pręty okrągłe i płaskie na życzenie importujemy w czasie 7 dni.

OBERON BRĄZ AMPCOLOY® 944			PN/EN		DIN	AFNOR	ASTM	Inne	Twardość
			-		-	-	-	AMPCOLOY® 944	285 HB
Cu	Co	Ni	Al	Fe	Be	Cr	Si	Zr	Inne
90,0	-	7,0	-	-	-	1,0	2,0	-	max 0,5%

AMPCOLOY® 944 jest używany wszędzie, gdzie wymagana jest dobra przewodność cieplna przy jednocześnie wysokich właściwościach mechanicznych i gdzie używane są brązy berylowe, a mianowicie: osadzenia elektrod, elektrody do spawania punktowego, tarcze do zgrzewania liniowego, matryce do spawania czołowego i garbowego, głównie dla stali nierdzewnej i monelu, końcówki nurników dla maszyn do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą, części form do wtryskowego odlewania elementów z tworzyw sztucznych, dysze wtryskowe i kołki chłodzące. **Najwyższa** twardość wśród stopów nie zawierających berylu bo aż 285 HB.

Przewodność cieplna w temperaturze: 20°C - 156 W/mK; 120°C - 170 W/mK; 200°C - 190 W/mK.

Pręty okrągłe i płaskie na życzenie importujemy w czasie 7 dni.

OBERON BRĄZ AMPCOLOY® 972			PN	EN	DIN	AFNOR	ASTM	Inne	Twardość
			-	-	44-	-	-	AMPCOLOY® 972	152 HB
Cu	Cr	Zr	Al	Fe	Be	Cr	Si	Zr	Inne
reszta	-	-	-	-	-	1,0	-	0,12	0,1

Stop AMPCOLOY® 972 stosowany na końce elektrod do zgrzewania, części urządzeń elektrycznych, części pras. w temperaturach 300°C – 500°C dobre własności mechaniczne. **Najwyższa** przewodność elektryczna.

Przewodność cieplna w temperaturze: 20°C - 333 W/mK; 120°C - 350 W/mK; 200°C - 367 W/mK.

Pręty okrągłe i płaskie na życzenie importujemy w czasie 7 dni.



OBERON**GRAFIT ELLOR®+18****MERSEN**
Expertise, our source of energy

Grafit ELLOR®+18 to drobnoziarnisty, uniwersalny grafit pozwalający na użycie wysokiej wartości natężenia prądu, uzyskując przy tym znaczną szybkość drążenia. Stosowany do obróbki zgrubnej, jak i półwykańczającej. Opracowany do stosowania we wszystkich typach EDM. Charakteryzuje go szybkie drążenie, połączone z dobrą jakością powierzchni, oraz małe zużycie elektrody przy atrakcyjnej cenie.

Zastosowanie: Drążenie matryc do kucia, form do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wkładek kokili. Opracowany do stosowania we wszystkich typach EDM.

Własność produktu:Osiągana powierzchnia w stali: **30 VDI**

średni rozmiar ziarna: < 12 µm

4,00 Ra



	300	600
150	•	
200	•	
300		•

grubość x szerokość

Dostępne formatki dla gatunków wymienionych powyżej docinamy z bloków grafitu dostępnych jak w tabeli.

OBERON**GRAFIT ELLOR®+25****MERSEN**
Expertise, our source of energy

Drobnoziarnisty grafit do produkcji form o wysokiej wytrzymałości oraz gęstości. Uniwersalny grafit do obróbki zgrubnej jak i wykańczającej. Szybkie drążenie, niskie zużycie elektrody oraz możliwa do uzyskania znakomita jakość powierzchni od 1,60 Ra do 2,24 Ra.

Zastosowanie: Idealny do drążenia matryc do kucia, form do przetwórstwa tworzyw sztucznych, oraz wkładek kokili.

Własność produktu:Osiągana powierzchnia w stali: **27 VDI**

średni rozmiar ziarna: 9 µm

1,6 Ra



	300	600
150	•	
200	•	
300		•

grubość x szerokość

Dostępne formatki dla gatunków wymienionych powyżej docinamy z bloków grafitu dostępnych jak w tabeli.

Najpopularniejszy gatunek grafitu, najczęściej wybierany przez klientów. Pozwala na ekonomiczną pracę.

OBERON**GRAFIT ELLOR®+40****MERSEN**
Expertise, our source of energy

Superdrobnoziarnisty, izotropowy grafit, do produkcji form oraz wykonywania precyzyjnych skomplikowanych elektrod. Opracowany do stosowania we wszystkich typach EDM. Superdrobnoziarnisty grafit do obróbki średnio-wykańczającej oraz wykańczającej. Szybkie drążenie, niskie zużycie elektrody oraz możliwa do uzyskania znakomita jakość powierzchni: od 1,0 Ra do 1,6 Ra. Drążenie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych, precyzyjnych kształtów, odpowiedzialne przyrządy elementów lotniczych, elektrody do grawerowania.

Własność produktu:Osiągana powierzchnia w stali: **24 VDI**

średni rozmiar ziarna: 7 µm

1,0 Ra



	300	600
150	•	
200	•	
300		•

grubość x szerokość

Dostępne formatki dla gatunków wymienionych powyżej docinamy z bloków grafitu dostępnych jak w tabeli.

OBERON**GRAFIT ELLOR®+50****MERSEN**
Experts use source of energy

Najlepszy ultradrobnoziarnisty izotropowy grafit do produkcji form wtryskowych o wysokiej wytrzymałości, oraz gęstości. Opracowany do stosowania we wszystkich typach EDM. Pozwalający uzyskać wyjątkowo dobrą jakość powierzchni, przy najniższym możliwym zużyciu elektrody. Grafit ELLOR+50 charakteryzuje się także bardzo atrakcyjną ceną. Idealnie nadaje się na elektrody o ściankach około 1 mm, o zbieżnym kształcie, oraz na elektrody z dużą ilością szczegółów. Najlepszy grafit w swojej klasie.

Własność produktu:

średni rozmiar ziarna: 5 µm

Osiągana powierzchnia w stali: **19 VDI**

0,70 Ra



	200	300
150		•
200		•
300	•	•

grubość x szerokość

Dostępne formatki dla gatunków wymienionych powyżej docinamy z bloków grafitu dostępnych jak w tabeli.

OBERON**GRAFIT ELLOR® DS4****MERSEN**
Experts use source of energy

Najlepszy izotropowy (równokierunkowy) ultradrobnoziarnisty grafit, który oferuje najwyższą wytrzymałość połączoną z wybitną trwałością. Bardzo dobra jakość powierzchni, łatwo obrabialny do grubości poniżej 0,1 mm. Drażenie elektrodami z bardzo drobnymi szczegółami. Drażenie tłoczników i wykrojników. Drażenie wkładek do form do tworzyw sztucznych. Grawerowanie przy użyciu elektrod. Elektrody do gwintów.

Własność produktu:

średni rozmiar ziarna: 4 µm

Osiągana powierzchnia w stali: **14 VDI**

0,50 Ra



	200	300
100	•	•

grubość x szerokość

Dostępne formatki dla gatunków wymienionych powyżej docinamy z bloków grafitu dostępnych jak w tabeli.

OBERON**GRAFIT ELLOR® +20C**

(impregnowany miedzią)

MERSEN
Experts use source of energy

Grafit ELLOR+20C to drobnoziarnisty grafit impregnowany miedzią. Zalecany tam, gdzie szybkość drażnienia, zużycie elektrody i jakość wykonanej powierzchni jest ważna. Użytkownicy wybierają ten grafit wtedy, kiedy chcą skompensować niedostateczne warunki płukania. Elektrody z drobnymi szczegółami, w których wytrzymałość jest bardzo ważna. Cięcie materiałów dla przemysłu lotniczego. Drażenie brązu, także berylowego i innych stopów miedzi. Drażenie wkładek do form do tworzyw sztucznych. Drażenie małych otworów.

Własność produktu:

średni rozmiar ziarna: 10 µm

Osiągana powierzchnia w stali: **22 VDI**

1,26 Ra




Dostępne formatki przygotowujemy na zamówienie, pod życzenie klienta.

Uwaga - sprzedajemy przygotówki z grafitów MERSEN takie jak:

- pręty okrągłe,
- pręty kwadratowe
- żeberka



Najlepsze grafity do elektrod
o skomplikowanych kształtach
w naszej ofercie!



OBERON® Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław

• tel. (052) 35 424 00 • oberon@oberon.pl • www.oberon.pl

OBERON MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA		PN	EN	DIN	AFNOR	ASTM	GOST	Inne
		M1E	Cu-ETP	E-Cu58	A 53301	ETP C11000	M1	BS C101
Ni	Sn	Sb	Pb	Zn	Fe	As	Bi	Cu
max. 0,002	max. 0,002	max. 0,002	max. 0,005	max. 0,003	max. 0,005	max. 0,002	max. 0,001	min. 99,9

Miedź M1E – ECu58 – CuETP – katodowa, przetopiona charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością elektryczną. Zawartość czystego pierwiastka miedzi Cu 99,99%. Nadaje się do emaliowania i wyżarzania rafinującego. Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości, doskonałej przewodności elektrycznej na elektrody do elektrodrążarek węglownych. Przy braku odpowiedniej technologii alternatywa dla grafitu, dobra obrabialność. Daje gładką powierzchnię przy elektrodrążeniu.

Asortyment (wymiary podane w mm)

- 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160.

Mniejsze średnice dostępne także jako ciągnięte

grubość x szerokość

	80	100	200
10		•	
15		•	
20			•
30			•
40			•
50			•
60			•
80	•		

OBERON

DIELEKTRYK DO EDM NA BAZIE PARAFINY

Dielektryk do EDM wytwarzany przez rafinowanie ropy naftowej z dodanymi substancjami zmniejszającymi wydzielanie węglowodorów aromatycznych. Olej przeznaczony typowo jako dielektryk do elektrodrążarek. Barwa jasnożółta. Dielektryk o niskiej temp. zapłonu przeznaczony do obróbki wykańczającej.

- Lepkość kinematyczna w temp. 20° C ok. 2 mm²/s
- Temp. zapłonu nie mniej niż 74° C
- Gęstość 0,75 g/cm³

Także w małych w beczkach o pojemności 60 litrów!

OBERON

DIELEKTRYK DO EDM – AKORINOL

Olej do elektrodrążarek Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest do obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych. Olej do elektrodrążarek Akorinol E-1 produkowany jest na bazie nisko-lepkiego, głęboko-rafinowanego oleju mineralnego. Akorinol E-1 posiada prężność par w temp. 20° C poniżej 0,01 kPa, czyli nie jest lotnym związkem organicznym.

- Lepkość kinematyczna w temp. 20° C 3,5 mm²/s
- Temp. zapłonu nie mniej niż 100° C
- Gęstość 0,8 g/cm³

Także w małych w beczkach o pojemności 20 litrów! Mało lotny, mniej „pachnący”.

Ultraprecyzyjne szlifierki do form

do 60 000 obrotów/minutę!



OBERON® Robert Dyrda
Ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
Tel. 52 35 424 00,
E-mail: oberon@oberon.pl,
www.oberon.pl

 **NAKANISHI**

Inne huty, inne składy stali

W naszym Programie Składu wymieniamy gatunki sprzedawane z magazynu w Inowrocławiu. Te stale są dostępne „od ręki”. Natomiast w przypadku innych gatunków stali nie ma problemu z importowaniem ich z Niemiec, Francji lub Włoch. Jesteśmy w stanie sprowadzić pręty okrągłe, płaskie, blachy w wielu gatunkach stali, głównie narzędziowych. Ich teoretyczną dostępność wymiarową zamieściliśmy na stronie www.oberonrd.pl. Mówimy o teoretycznej dostępności, bo huty to niestety nie piekarnie, czasem po wyczerpaniu zapasu materiału w potrzebnym gatunku i rozmiarze trzeba czekać miesiąc lub dwa na ich uzupełnienie. Poniżej gatunki, które można znaleźć w Europie. Zapraszamy do składania zapytań.

- 1.0038 (St3S; S235JRG2))
- 1.0530 (C45)
- 1.0562 (18G2A; S335JR)
- 1.1545 (N10E)
- 1.1730 (C45; K945)
- 1.1830 (N9E)
- 1.2063 (-NC6; CZ: 19422)
- 1.2067 (NC4; L1; -L3)
- 1.2080 (NC11; D3; K100)
- 1.2083 (-4H13; 420; M310)
- 1.2083 EFS SUPRA STAVAX ESR
- 1.2085 (-4H13+S; RAMAX 2)
- 1.2101 (K245)
- 1.2162 (M100; 20HG)
- 1.2190
- 1.2201 (-NC10)
- 1.2210 (NW1; srebrzanka; K510)
- 1.2290 (PH X FM)
- 1.2311 (P20; M201)
- 1.2312 (P20+S; M200)
- 1.2316 (-M300; -M303) ANTIKOR
- 1.2324 (S7)
- 1.2340 (VIDAR SUPERIOR)
- 1.2343 EFS (WCL; H11))
- 1.2343 ESR (SUPRA WCLz; VIDAR SUPREME; W300)
- 1.2344 EFS (WCLV; ORVAR 2; H13)
- 1.2344 EFS SUPRA (WCLVz; ORVAR SUPREME; W302)
- 1.2358 (K341)
- 1.2361 (ELMAX)
- 1.2363 (K305; A2; -NCLV)
- 1.2365 EFS (-WLV; H10; W320)
- 1.2367 EFS SUPRA (W303; -W403)
- 1.2379 (NC11LV; Uddeholm SVERKER21; D2; K110)
- 1.2381
- 1.2436 (K107; D6; SVERKER 3)
- 1.2542
- 1.2510 (K460; ARNE)
- 1.2542 (S1)
- 1.2549 (NZ2)
- 1.2550 (K455; NZ3)
- 1.2581 (WWV)
- 1.2601 (K105)
- 1.2605
- 1.2661
- 1.2709 (-W722 VMR)
- 1.2711 (-L6)
- 1.2713 (WNL)
- 1.2714 (WNLV; W500 ALVAR 14; L6)
- 1.2721 (-K605)
- 1.2726
- 1.2738 (IMPAX SUPREME; M238)
- 1.2738 HH (IMPAX HH) 1.2740
- 1.2764 (-P21; M130)
- 1.2767 (NPW+Ni; K600; 6F7)
- 1.2780 (H550)
- 1.2782 (H525)
- 1.2787 (N350)
- 1.2796 (PH 42 SUPRA)
- 1.2799
- 1.2826 (K722)
- 1.2834
- 1.2842 (NMV; O2; K720)
- 1.2885 EFS
- 1.2891
- 1.2896 (PLAST 320)
- 1.2910 SUPRA
- 1.2990
- 1.2999
- 1.2892 (PH X SUPRA; modyf. 1.2316)
- 1.2895 (PH 42 M)
- 1.2999 EFS SUPRA
- 1.3202 (T15)
- 1.3207 (SK10V; T45)
- 1.3243 (SK5M; S705; M35)
- 1.3245 (SK5M +0,1%S)
- 1.3247 (SK8M; S500; M42)
- 1.3255 (T4)
- 1.3333
- 1.3341
- 1.3343 (SW7M; S300; M2)
- 1.3344 (M3; VANADIS 23)
- 1.3346 (M1)
- 1.3348 (M7)
- 1.3355 (SW18)
- 1.3392 (M52)
- 1.6582 (34HNM; 34CrNiMo6)
- 1.5026 (50HS)
- 1.7035 (40H)
- 1.7131 (16HG)
- 1.7147 (20HG)
- 1.7225 (40HM)
- ALVAR
- AKTUELL (1.2311; IMPAX; M201)
- AKTUELL S (1.2312; HOLDAX; M200)
- AKTUELL 1000 (1.2738 HH)
- ANTIKOR (1.2316)
- ANTIKOR S (1.2085)
- CALDIE
- CALMAX
- CARMO
- COMPAX SUPREME
- CORRAX
- Corroplast
- FORMADUR 320 i 400
- DIEVAR
- ELMAX (1.2361)
- E 38 K
- FASTCOOL 10; 20; 50
- GRANE
- HARDOX
- HTCS 130DC,
- HOLDAX (1.2312)
- HOTVAR
- K100 (1.2080; NC11; X205Cr12)
- K105 (1.2601)
- K107 (1.2436)
- K110 (NC11LV; 1.2379; D2)
- K245 (1.2101)
- K305 (1.2363; A2)
- K341 (-1.2358)
- K455 (NZ3; 1.2550)
- K460 (1.2510)
- K510 (srebrzanka; 1.2210)
- K600 (1.2767)
- K720 (NMV; 1.2842; O2)
- K890
- M200 (1.2312; HOLDAX)
- M201 (1.2311; P20; IMPAX)
- M238 (1.2378)
- M303 (1.2316)
- M310 (1.2083)
- M315 (- 1.2099)
- QRO 90HT; QRO 90 SUPREME
- POLMAX
- RAMAX
- RIGOR
- SLEIPNER (ASSAB 88)
- SUPERPLAST 300, 400
- SUPERPLAST 2738 mod.
- SUPERPLAST S
- SVERKER 3 (1.2436)
- SVERKER 21 (1.2379)
- TOOLOX 33; 44
- UNIMAX
- W300 (WCLz; 1.2343 ESR)
- W302 (WCLVz; 1.2344 ESR)
- W303 (1.2367)
- W320 (1.2365)
- W360
- W500 (WNLV; 1.2714)
- VIKING
- VANADIS 23 (1.3344)
- VANADIS 60

STAL

NARZĘDZIOWA JAKOŚCIOWA



Importowana i krajowa

Zmięczona
lub
ulepszona cieplnie



Na korpusy, formy,
tłoczniki, wykrojniki

Serwis cięcia:

- do średnicy 800 mm
- blachy wzdłuż do 4 m
- maksymalna waga 20 ton



Stal cięta na zimno
- nie palimy blach!



Wykonujemy obróbkę
skrawaniem



Dział handlowy
codziennie wysyła towar
naszym
transportem albo
spedycją



Edycja 2023

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
tel. (052) 35 424 00
oberon@oberon.pl, www.oberon.pl



AC 014